

	<b>CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA</b> <i>Physical characteristics</i>
Grubość Thickness	1,1- 1,2 mm
Typ skóry Leather type	Bydlęca Bovine
Pochodzenie surowca Raw material origin	Europa Europe
Garbowanie Tanning	Chromowe Chrome
Wykończenie Type of finishing	Pigment / żywice Pigment and resins
Powierzchnia Surface	Lekko polerowana Lightly buffed
Barwienie Dyeing	Na wskroś Through
Śr wielkość płyta w m2 Average size sm	4,50 m2

<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA</b> <i>Technical characteristics</i>		
<b>Metoda badania</b> <b>Test method</b>	<b>Jednostka miary</b> <b>Measurements Unit</b>	<b>Wynik</b> <b>Guaranteed</b>
UNI EN ISO 3377-1	N	>=20
UNI EN ISO 11640:1998 / 500 Cykli na sucho UNI EN ISO 11640:1998 / 500 Dry cycles	Skala szarości Gray scale	>=4
UNI EN ISO 11640:1998 / 250 Cykli na mokro UNI EN ISO 11640:1998 / 250 Wet cycles	Skala szarości Gray scale	>=4
UNI EN ISO 11640:1998 / 80 Cykli pot UNI EN ISO 11640:1998 / 80 Sweat cycles	Skala szarości Gray scale	>=4
UNI EN ISO 5402 / 50 000 Cykli na sucho UNI EN ISO 5402 / 50 000 Dry cycles		Brak uszkodzeń No damage
UNI EN ISO 105 B02	Skala niebieskości Blue scale	>=5
UNI EN 1021-1 UNI EN 1021-2		Pozytywny Pass