

	<b>CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA</b> <i>Physical characteristics</i>
Grubość Thickness	1,3 - 1,5 mm
Garbowanie Tanning	Chromowe Chrome
Pochodzenie surowca Raw material origin	Ameryka Południowa South America
Przeznaczenie Final use	Meble, akcesoria, obuwie Furniture, leather-goods, footwear
Wykończenie Finishing	Pigmentami światłoodpornymi Light fastness pigments
Kolory Colors	80
Barwienie Dyeing	W bębnie, syntetycznymi barwnikami anilinowymi In drum, with synthetic aniline dyes
Tłoczenie Print	Dollaro

<b>CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA</b> <i>Technical characteristics</i>		
<b>Metoda badania</b> <b>Test method</b>	<b>Charakterystyka</b> <b>Characteristics</b>	<b>Wynik</b> <b>Guaranteed</b>
	PCP	zgodnie z przepisem 12/12/1989 PCP in agreement with 12/12/1989 PCP laws
	Barwniki azowe Azo colorants	Brak Absence
	Łatwopalność Flammability	spełnia standard DIN EN 1021-1 EUFAC in compliance with DIN EN 1021-1 EUFAC standard
UNI EN ISO 5402	Odporność na zginanie Flex resistance	30 000 cykli 30 000 cycles
UNI EN ISO 105 B02	Odporność koloru na sztuczne światło Color fastness to artificial light	≥5
UNI EN ISO 11640	Odporność koloru na ścieranie Color fastness to rubbing	≥4 na sucho / mokro / w roztworze solnym ≥4 na dry / wet / saline solution