

| | |
|----------------------------|---------------------|
| ZASTOSOWANIE | GALANTERIA SKÓRZANA |
| SUROWIEC | BAWÓŁ (BOS TAURUS) |
| POCHODZENIE | AMERYKA PÓŁNOCNA |
| TYP GARBOWANIA | CHROM |
| ŚREDNIA WIELKOŚĆ M2 | 18-22 PQ |
| GRUBOŚĆ | 1,2-1,4 MM |
| WYKOŃCZENIE | PIGMENTOWANE |
| TŁOCZENIE | BEZ TŁOCZENIA |
| SPRAWDZANIE KOLORU | D65 ŚWIATŁO DZIENNE |
| WYGLĄD | ZGODNY Z WZORCEM |

TESTY FIZYCZNE

| CHARAKTERYSTYKA | METODA TESTU | M.U. | WYKONANIE |
|---|--------------------|-----------------|--|
| GRUBOŚĆ | ISO 2589 | MM | 1,2-1,4 |
| ODPORNOŚĆ NA TARCIE NA SUCHO | UNI EN ISO 11640 | SKALA SZAROŚCI | SUCHY 250 CYCLES ≥ 3 |
| ODPORNOŚĆ NA TARCIE NA MOKRO | UNI EN ISO 11640 | SKALA SZAROŚCI | MOKRY 50 CYCLES ≥ 3 |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (MARTINDALE) | UNI EN 13520 | WIZUALNIE | 10.000 CYKLI Z 9 KPA BRAK ŚCIERANIA |
| ODPORNOŚĆ KOLORU NA MIGRACJĘ DO PVC | UNI EN ISO 15701 | WIZUALNIE | ≥ 4 |
| ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO SZTUCZNE | UNI EN ISO 105 B02 | SKALA NIEBIESKA | PO 48 GODZINACH ≥ 4 |

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

ARTYKUŁ PRZETWARZANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH