

ZASTOSOWANIE	GALANTERIA SKÓRZANA/OBUWIE	
SUROWIEC	BAWÓŁ (BOS TAURUS)	PÓŁKRWI BAWÓŁ
POCHODZENIE	AMERYKA POŁUDNIOWA	
TYP GARBOWANIA	CHROM	
ŚREDNIA WIELKOŚĆ M2	23-26 PQ	
GRUBOŚĆ	MM 1,2-1,4	
WYKOŃCZENIE	PIGMENTOWANE	
TŁOCZENIE	TŁOCZONA	
SPRAWDZANIE KOLORU	D65 ŚWIATŁO DZIENNE	
WYGLĄD	ZGODNY Z WZORCEM	

TESTY FIZYCZNE

CHARAKTERYSTYKA	METODA TESTOWA	M.U.	WYKONANIE
GRUBOŚĆ	ISO 2589	MM	1,2-1,4
ODPORNOŚĆ KOLORU NA PLAMIE NIE WODĄ	UNI EN ISO 15700	SKALA SZAROŚCI	30 MIN I 16 H - BRAK PĘCHERZYK
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIA	UNI EN ISO 3377-2	N	≥ 30
ODPORNOŚĆ KOLORU NA ŚWIATŁO SZTUCZNE	UNI EN ISO 105 B02	SKALA NIEBIESKA	PO 48 GODZINACH ≥ 4
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (MARTINDALE)	UNI EN 13520	WIZUALNIE	10.000 CYKLI BEZ ŚCIERANIA
ODPORNOŚĆ NA ELASTYCZNOŚĆ	UNI EN ISO 13512	WIZUALNIE	NA SUCHO 30.000 CYKLI I NA MOKRO 10.000 CYKLI BRAK PĘKNIĘĆ
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE NA SUCHO	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI	SUCHY 150 CYKLI ≥ 3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE NA MOKRO	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI	MOKRY 50 CYKLI ≥ 3

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

ARTYKUŁ PRZETWARZANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH