

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Opis:	Skóra w całości garbowana roślinnie, barwiona na wskroś, szlifowana, olejowana.
Surowiec:	Podwójne ramiona i brzuchy pochodzenia europejskiego, głównie francuskiego
Nazwa naukowa:	Bos Taurus
Kod celny:	41079210
Wielkość (średnia):	Podwójne łopatki: m ² 1,30/1,40 (14/ 15 sq.ft) Brzuchy: m ² 0,9/1,0 (10/ 11 sq.ft)
Substancja:	Podwójne łopatki: mm 3,2/3,4+ Brzuchy: mm 1,8/2,0+
Stosować do:	Paski, wyroby galanterijne, artykuły techniczne (smycze dla psów, obroże, ...), oprawa książek, rymarstwo, wyposażenie wnętrz

**CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE**

SUBSTANCJA	ILOŚĆ OBJĘTA BADANIEM	NORMA
Stopień garbowania ¹	>65%	≥40%
Formaldehyd ¹	<5,0 mg/Kg	≤75 mg/Kg
TCP (trichlorofenol) ¹	<0,05 mg/Kg	≤1 mg/Kg
TeCP (Tetra- Chlorofenol) ¹	<0,05 mg/Kg	≤1 mg/Kg
PCP (penta-chlorofenol) ¹	<0,05 mg/Kg	≤1 mg/Kg
Chrom VI ¹	<0,5 mg/Kg	≤3 mg/Kg
Całkowita zawartość: ¹		
· Chrom (Cr)		
· Aluminium (Al)	<0,1%	≤0,3%
· Tytanu (Ti)		
· Cyrkonu (Zr)		
· Żelazo (Fe)		
Zawartość kadmu (Cd) ¹	<0,5 mg/Kg	≤1 mg/Kg
Zawartość ołowiu (Pb) ¹	<0,5 mg/Kg	≤3 mg/Kg
Barwniki azowe ²	n.d.	nieobecne

1 - Limity określone w normie UNI 10885, wyd. 2012 ("Skóra garbowana roślinnie - definicja, właściwości i wymagania")

2 - Zgodnie z rozporządzeniem (CE) nr 1907/2006 "REACH".

Analiza przeprowadzona na próbkach pobranych losowo
Analiza sześciomiesięczna

REKOMENDACJE

Przenoszenie:	Brak szczegółowych instrukcji.
Przechowywanie:	Chronić przed wilgocią. Chronić przed światłem, w przypadku bezpośredniego działania promieni słonecznych kolory artykułu Texas' ulegają zmianie, szczególnie kolory jasne.
Robocze:	Brak szczegółowych instrukcji.