

ZASTOSOWANIE	GALANTERIA SKÓRZANA/OBUWIE
SUROWIEC	BAWÓŁ (BOS TAURUS)
POCHODZENIE	AMERYKA POŁUDNIOWA
TYP GARBOWANIA	CHROM
ŚREDNIA WIELKOŚĆ M2	22-26 PQ
GRUBOŚĆ	MM 1,3-1,5
WYKOŃCZENIE	PIGMENTOWANE
TŁOCZENIE	ENEZIA
SPRAWDZANIE KOLORU	D65 ŚWIATŁO DZIENNE
WYGLĄD	ZGODNY Z WZORCEM

TESTY FIZYCZNE

CHARAKTERYSTYKA	METODA TESTU	M.U.	WYKONANIE
GRUBOŚĆ	ISO 2589	MM	1,3-1,5
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDZIERANIE	UNI EN ISO 3377-2	N	≥ 40
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE	UNI EN ISO 13512	WIZUALNIE	SUCHY/ 30.000 CYKLI/ CICLI BRAK PĘKNIĘĆ NA MOKRO/ 30.000 CYKLI/ BRAK PĘKNIĘĆ
ODPORNOŚĆ NA TARCIE NA SUCHO	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI	SUCHY 150 CYKLI ≥ 4
ODPORNOŚĆ NA TARCIE NA MOKRO	UNI EN ISO 11640	SKALA SZAROŚCI	MOKRY 50 CYKLI ≥ 3
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE (MARTINDALE)	UNI EN 13520	WIZUALNIE	SUCHY: 3200 CYKLI ≥ 4
ODPORNOŚĆ KOLORU NA PLAMIE WODĄ	UNI EN ISO 15700	WIZUALNIE	BEZ PLAM, BEZ PĘCHERZY

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA

ARTYKUŁ PRZETWARZANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM REACH