MARMARIS

+/- 1,4 mm

Skóry bydlęce – prosto krojone bez garbu
Bovine hides - Squared ox without hump

Naturalne ziarno - nowoczesne dwukolorowe
Natural grain - modern two-tone

WIELKOŚĆ PŁATA PANEL SIZE	4,4 / 4,8 m²

ZASTOSOWANIE APPLICATION	Użytek publiczny, mieszkaniowe Public use, residential

ODPORNOŚĆ NA OGIEŃ FIRE RESISTANCE	UNI EN 1021/1 - UNI EN 1021/2 BS5852 Source 0, 1 BULLETIN 117 California Test NFPA 260

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TRWAŁOŚĆ KOLORU PHYSICAL AND COLOUR FASTNESS CHARACTERISTICS		
Tarcie na sucho – 800 cykli Dry rubbing - 800 cycles	UNI EN ISO 11640	Filc czysty Felt clean
Tarcie na mokro - 150 cykli Wet rubbing - 150 cycles	UNI EN ISO 11640	Filc czysty Felt clean
Przyczepność wykończenia Finish adhesion	UNI EN ISO 11644	> 2 Newtonów/cm > 2 Newton/cm
Badanie zginania (fleksometria) - 30 000 cykli Flexing endurance - 30,000 cycles	UNI EN ISO 5402	Brak pęknięć lub uszkodzeń No surface damage or cracks
Odporność na światło Light fastness	UNI EN ISO 105-B02	> 7 skali niebieskiej > 7 blue scale
Odporność na rozdarcie Tear resistance	UNI EN ISO 3377-1	> 20 Newtonów > 20 Newton

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE CHEMICAL CHARACTERISTICS
Garbowanie chromowe Chrome Tannage
Natłuszczanie zgodne z postanowieniami Konwencji Waszyngtońskiej Fatting as established by the Washington Convention
PCP (pentachlorofenol), chrom sześciowartościowy i formaldehyd zgodne z normami międzynarodowymi - Barwniki azowe nieobecne PCP (Pentachlorphenol), Hexavalent Chrome and Formaldehyde, as for the International law in force - Azo dyes absent
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) CE 1907/2006

EUROPELL GROUP
+48 606 363 598 biuro@europell.pl www.europell.pl